# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62224421

PUBLICATION DATE

02-10-87

APPLICATION DATE

25-03-86

APPLICATION NUMBER

61066444

APPLICANT: NHK SPRING CO LTD;

INVENTOR:

KATSUYA AKIHIRO;


INT.CL.

B21C 37/16

TITLE

MANUFACTURE OF HOLLOW

**STABILIZER** 



#### ABSTRACT :

PURPOSE: To contrive uniformization of distribution of wall thicknesses and improvement of a strength needless to heat treat by passing a pipe material inserted with a thickness controlling member such as a mandrel, etc., at the inside, through a die in a cold state to reduce the pipe.

CONSTITUTION: The thickness controlling member 11 is inserted into the inside of the metal pipe material 10 such as a steel pipe, etc., then said pipe material 10 is passed through the dies 12 together with the thickness controlling member 11. The thickness controlling member 11 is a solid mandrel and possessed of one or more small diameter parts 11a in an axial direction, and the part except the small diameter part 11a is a large diameter part 11b. The small diameter part 11a is corresponds to the thick walled part to be subjected to bending work at a succeeding stage. In this way, the pipe material 10 is reduced a the time of passing through the die 12 in a cold state, but the part in each part of the pipe material 10 in the axial direction positioning at the small diameter part 11a of the wall thickness controlling member 11 enters the small diameter part 11a to be hardly rolled, so the thick diameter part 10a is formed.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 224421

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月2日

B 21 C 37/16

6778-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

事発明の名称 中空スタビライザの製造方法

> ②特 願 昭61-66444

②出 昭61(1986)3月25日

多発 明 者

明 藤 俊

横浜市磯子区新磯子町1番地 日本発条株式会社内

~, <u>2</u>2 眀 者 矢

晃 34 横浜市磯子区新磯子町1番地 日本発条株式会社内

も出 顏 日本発条株式会社

佐

横浜市磯子区新磯子町1番地

多代 理 弁理士 鈴江 武彦 外2名

вд

1. 発明の名称

中空スタピライザの製造方法

2. 特許期次の範囲

金属パイプ材を曲げることによってトーション 部とこれに連なる湾曲部およびアーム部からなる 中空スクピライザを製造する方法であって、

上記パイプ材の内側に肉厚規制部材を挿入した 状態でこのパイプ材を冷間でダイスを通して縮管 させることにより、上記肉厚規制部材の断面形状 に応じて上記湾曲部に相当する箇所に厚肉部を形 成し、この厚肉部の位置で上記パイプ材を曲げる ことを特徴とする中空スタピライザの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、車両の懸梁機構部に設けられる中空 スタピライザの製造方法に関する。

(従来の技術)

単両川スクピライザは、車両の幅方向に沿うト ション部と、このトーション部の両端に位置す

るアーム部とを有し、主にトーション部にはねじ が、アーム部には曲げが作用する。また、トー ション部とアーム部との間には商曲部が存在し、 この商曲部には曲げとねじりが作用する。

近時は車両の部品を軽量化する目的で、スタビ ライザも中空化される傾向にある。中空スタピラ イザ用のパイプ材として、従来は超髄管やシーム レス管等の頻質が使われているが、これらは全長 にわたって外径が等しくかつ内厚も一定である。 (発明が解決しようとする問題点)

このような頻管を用いた中空スタビライザは、 上記海曲部の負荷応力が最も高いため、この湾曲 郎に合わせてスタビライザ全体の外径や内厚が設 計されている。従って応力的には海曲部以外の質 所に余裕がある。 貫い換えると、 湾曲部以外は材 料が余分に使われていることになり、軽量化の面 で最適とは含い難い。

このため上記海曲部のように負荷応力の高い部 位のみを原肉化することが望まれるが、従来の翌 遊方法では 地種 智やシームレス 質の 長手方向の 一

#### 持開昭62-224421(2)

i.

部のみを厚肉化する適当な手段がなかった。

例えばパイプの肉厚を局部的に厚くする方法として、熱間すえ込み加工(アプセット加工)が知られている。すえ込み加工は、厚肉化したい協所を高周波加熱やパーナによって局部的に加熱するとともに、型に挿入後に、パイプの端面方向から荷重を加えることによって、上記加熱協所を管軸方向に押し縮めて厚肉化させる方法である。

しかしながら、すえ込み加工は、加熱時の管飾方向の温度分布によって加工後の肉厚分布が決まるため、温度ならがあると厚肉化された箇所の肉厚が動方向あるいは周方向に不均一になりやするための加熱でのため、目標とする内厚形状を得るための加熱では、自動性の原因となる。となかりか、加熱に傷が砂に、型から取り出す際に傷が発生しゃすく、また厚肉化部の長さない。

[問題点を解決するための手段]

そして負荷応力の高い湾曲部の肉厚が厚くなるため、従来の等肉厚の中空スタピライザに比べて 軸方向の応力が均等化する。

〔灾施例〕

第1図に示されるように、例えば頻管等からなる金属パイプ材10の内側に、肉厚規制部材11 を挿入した状態で、パイプ材10を肉厚規制部材 11と一緒にダイス12を通す。

上記內厚規制部材 1 1 は中実のマンドレル (芯金)であって、軸方向に一個所以上の小径部 1 1 aをもち、小径部 1 1 aを除く部分は大径部 1 1 bとなっている。小径部 1 1 aは、後述する中間製品 1 0′の厚肉化すべき 箇所と対応した位置に形成されている。そしてパイプ材 1 0 と肉厚規制部材 1 1 に、例えば第 1 図中の矢印方向から荷頂を加えつつダイス 1 2 を通過させることによって、いわゆる押抜きを行ない、中間製品 1 0′を得る。なお、蟷部 1 0 dをつかんで引出すことにより、引抜きを行なってもよい。

上記工程において、ダイス12を通過する際に

本発明は、金属パイプ材を曲げることによって、というとこれに連なる病性部がある方法に適けなる中空スタピライザを製造する方法に適用される。本発明においては、上記の内障にマンドレルあるいはブラグなどの内障規制の部材を挿した状態でことにより、上記内障の関係を通して統督させることにより、上記内障の政策に応じて上記市曲部に関東の位置で、所望のスタピライザ形状にパイプ材を曲げる。(作用)

上記中空スタピライザは、パイプ材の内側に内厚規制部材を挿入した状態でダイスにより冷間加工されるので、冷間加工強化の効果が発揮され、かつパイプ内面の所定の位置に、正確な断面形状の厚肉部分を形成することができる。しかも、すえ込み加工にみられるような加熱による脱炭や結晶粒の粗大化、酸化スケールの発生、あるいは座風や傷の発生がなく、表面状態がきわめて良好である。

パイプ材10は縮管されるが、パイプ材10の動方向各部のうち肉厚規制部材11の小径部11aに位置した部位は、ダイス12を通過する際にこの小径部11aに入り込み、ほとんど圧延されないため、厚肉部10aが形成される。それ以外の部位10bは、ダイス12の内径と肉厚規制部材11の大径部11bの外径とによって決まる肉厚に圧延される。

上記厚内部 1 0 a は、後述する如くスタピライザの海曲部 2 1 となる箇所であるから、海曲部 2 1 の位置に応じて少なくとも 2 箇所に設ける。

次に、上記中間製品10′から肉厚規制部材11を抜き取る(第2図参照)。こうすることにより、第1図の段階では内側に突出していた厚肉部10aは、肉厚規制部材11を抜き取る際にその大径部11bによって外側に抑されるため、今度は外面側に突出する。こうして第3図に示されるような形状の中間製品10′となる。

型に次の工程では、第4図に示されるように、 ダイス12に上記中間製品10′を再度通過させ

持開昭62-224421(3)

ることにより、厚肉部10a を再び内面側に突出させる。

以上の一連の工程によって得られた中間製品 10′は、肉厚規制部材11の形状に応じて厚肉 部10aを軸方向の正確な位置に形成することが できるとともに、厚肉部10aの肉厚を周方向に 均一にすることができる(第5図参照)。また、 肉厚規制部材11の形状に応じて、1本の長尺な パイプ材10から複数の同一形状の中間製品 10′を得ることができる。この場合には、得ら れた中間製品10′を所定の長さに切断して使う。 更に次の工程では、 所望のスタピライザ形状と なるように、厚肉郎10aにおいて上記パイプ材 すなわち中間製品10′を曲げる(第6図参照)。 こうして曲げられた箇所は、スタピライザ20の 湾曲部21となる。この湾曲部21は、トーショ ン部22とアーム部23との間に位置する。言い 換えると、海曲部21は厚肉部10aからなるが、 トーション部22とアーム部23は主に薄肉部

10 bからなる。

なお上記実施例ではマンドレル状の肉厚規制部材 1 1 を使用したが、これに代わって例えばブラグ状の肉厚規制部材をパイプ材 1 0 の内側に逃退可能に押入し、この肉厚規制部材のダイスに対する和対位置を油圧等によって軸方向に変化させつつダイスにパイプ材 1 0 を通すことによって、パ

以上の曲げ成形が行なわれたのち、必要に応じてアーム部23の先端が加工されて端末取付け部24が形成される。

上記方法によって製造された中空スタセライザとり、大角の応力の高い高い高が出まる。 の内原を関係の中空スタセライザよりも均等化し、より軽量な中空スタセライザとなる。そしてこの中空スタセライザとりを過程において内原は対してもの、冷間加工強化の効果があり、熱処理によるがともも変度を高めることができる。例えば日本工業規格のSTKM16A相当材の場合、加工的のパイプ材10がの853度1/2022(HRB82)であるのに対し、加工後はσ897/2016/2022

(HRB105) と高強度化される。しかも、すえ込み加工のような加熱を行なわずに済むから、脱炭や結晶粒の粗大化あるいは酸化スケールの発生がないし、座面や傷の発生がなく、装面状態がきわめて良好である。

イブ材の内面に厚肉部を形成するようにしてもよ い。.

(発明の効果)

本発明によれば、従来品に比べて肉厚分布が正確で品質が高くかつ変労券命の優れたパイプー体形の中空スタピライザを製造できる。しかも冷間加工強化により、無処理によらずとも強度の高い中空スタピライザが得られる。そして無処理が不要であるから、工程が簡略化する。

4. 図面の簡単な説明


第1図ないし第6図は本発明の一実施例を示し、 第1図から第4図はパイプ材から中間製品を得る までのパイプ材の変化を工程順に示す断面図、第 5図は第4図中のV-V線に沿う断面図、第6図 は中空スタビライザの断面図である。第7図は本 発明方法と従来方法による中空スタビライザの疲 労試験の結果を示す図である。

1.1

1 0 … パイプ材、 1 0 ′ … 中間製品、 1 0 a … 厚内部、 1 1 … 内厚規制部材、 1 2 … ダイス、 2 0 … 中空スタビライザ、 2 1 … 湾曲部、 2 2 …

## 持開昭62-224421(4)


トーション郎、23…アーム部。




出版人代理人 弁理士 鈴江武彦




**92.** 5. 83





第1図



持開昭62-224421(5)

